



Флюсы для припоев

Название	Нормы DIN 1045	Состояние	Область плавления (°C)	Описание
SOPOR-FLO	FH10	Pasta/Pulveris	550 -800	Флюс универсальный. Специально разработан для сплавов с большим интервалом плавления. Предназначен для соединения латуни и стали, меди и нержавеющей стали.
SOPOR Green		Pasta/Pulveris	450 -800	Флюс универсальный, экологически чистый (не содержит фториды и борную кислоту). Специально разработан для сплавов с широким температурным интервалом плавления. Предназначен для соединения латуни и стали, меди и нержавеющей стали
SOPOR FLO n°1	FH10	Pasta/Pulveris	550 – 800	Флюс. Специально разработан для припоев с высоким содержанием серебра. Используется для латунных сплавов, меди и нержавеющей стали
SOPOR FLO n°4	FH10	Pasta/Pulveris	650 – 850	Флюс. Специально разработан для сплавов с высоким содержанием серебра. Используется для латунных сплавов, меди и стали

Флюс для латуни

Название	Нормы DIN 1045	Состояние	Область плавления (°C)	Описание
SOPOR Bronze	FH20	Pasta/Pulveris	700 – 950	Флюс. Специально предназначен для высокотемпературной пайки латунных сплавов, сталей, латуни и бронзы.

Флюсы для бронзы

Название	Нормы DIN 1045	Состояние	Область плавления (°C)	Описание
SOPOR FLO n°15	FH21	Pasta/Pulveris	750 – 1200	Флюс. Специально предназначен для сплавов с рабочей температурой выше 1000 °C. Используется для медных сплавов, высоколегированных сталей, карбида и вольфрама

Флюсы для бронзы и латуни

Название	Нормы DIN 1045	Состояние	Область плавления (°C)	Описание
SOPOR Special HD	FH21	Pasta/Pulveris	750 – 1050	Флюс. Предназначен для спечённых твердых сплавов, алмазных инструментов, нержавеющей сталей, высокотвердых и тугоплавких материалов
SOPOR Induction	FH10	Pasta/Pulveris	550 – 1000	Флюс специального назначения. Используется для пайки железа, меди и медных сплавов, никеля и никелевых сплавов. Подходит для всех типов индукционной и газовой паяк